

御中

試 験 成 績 書

年 月 日

工事名

品 名 砕 砂 (V7)



福 原 産 業 株 式 会 社



本 社 広島県東広島市黒瀬町国近604-2

TEL (0823) 82-8588 FAX (0823) 81-0368

E-mail info@fukuhara-gg.jp

<http://www.fukuhara-gg.jp>

試験室 広島県東広島市黒瀬町小多田142-1

TEL (0823) 82-8588 FAX (0823) 82-8533

--	--	--	--

		骨材試験成績表						試験報告用紙		
材 料 種 類		砕砂（V 7）				依 頼 者				
目 的		品質検査				使 用 場 所				
試料採取場所		広島県東広島市黒瀬町小多田				報 告 年 月 日		2 0 2 6 年 4 月 9 日		
材 種						報 告 者		平 賀 淳		
試 験 項 目			規格値		試 験 項 目			規格値		
密 度 表 乾		g / c m ³	2 . 6 1							
密 度 絶 乾		g / c m ³	2 . 5 8							
密 度 見 掛		g / c m ³								
吸 水 量		%	1 . 0 5							
安 定 性 試 験		%	0 . 4							
単 位 容 積 質 量		g / c m ³	1 . 5 3							
微 粒 分 量 試 験		%	4 . 8							
実 積 率		%	5 9 . 3							
骨 材 粒 度 フ ル イ 分 け 通 過 重 量 百 分 率 %	フルイ目の開き	細骨材 砕砂（V 7）						合成粒度	粒度範囲	予定粒度
	9 . 5 mm									
	4 . 7 5	100 . 0							1 0 0 ～9 0	
	2 . 3 6	92 . 7							1 0 0 ～8 0	
	1 . 1 8	64 . 2							9 0 ～5 0	
	6 0 0 μ m	40 . 8							6 5 ～2 5	
	3 0 0	20 . 4							3 5 ～1 0	
	1 5 0	10 . 4							1 5 ～2	
	7 5									
備 考 ※粗粒率＝2 . 7 2										

--	--	--	--

J I S A 1 1 0 9	細骨材の密度および吸水率試験			試験報告用紙	
試験料番号 _____					
試験年月日 2026年 4月 8日					
調査名・目的 品質検査					
使用場所・目的 _____					
種類 砕砂 (V7)					
試験者 平賀 淳					
試験時の水温 20.0 ℃					
水の密度 (B) 0.9982 g/cm ³					
測定番号	1	2	3	4	
ピクノメータ番号					
① (ピクノメータ+試料) 質量 (g)	710.5	712.8			
② ピクノメータ質量 (g)	174.5	174.5			
③ 試料質量 (g) ①-②	536.0	538.3			
④ (ピクノメータ+試料+水) 質量 (g)	1005.2	1006.5			
⑤ (ピクノメータ+水) 質量 (g)	674.5	674.5			
⑥ 表 乾 密 度 (g/cm ³) $\frac{③}{⑤+③-④} \times B$	2.61	2.60			
平 均 値	2.61				
⑦ 乾燥後の試料質量 (g)	530.5	532.7			
⑧ 含 水 量 (g) ③-⑦	5.5	5.6			
⑨ 吸 水 率 (%) $\frac{⑧}{⑦} \times 100$	1.04	1.05			
平 均 値	1.05				
⑩ 絶 乾 密 度 (g/cm ³) $\frac{⑥}{1+(\textcircled{9}/100)} \times B$	2.58	2.57			
平 均 値	2.58				
備考					

--	--	--	--

JIS A 1104	骨材の単位容積質量試験および実積率試験		試験報告用紙
試料番号 _____ 試験年月日 2026年 4月 7日			
調査名・目的 品質検査		使用場所・目的 _____	
種類 砕砂（V7）		試験者 平賀 淳	
材料の詰め方 棒突き法			
測定番号	1	2	
① 容器の容積（1）	2.020	2.020	
② 試料と容器の質量（kg）	4.628	4.632	
③ 容器質量（kg）	1.548	1.548	
④ 試料質量②－③（kg）	3.080	3.084	
⑤ $\frac{\text{容器中の試料の質量}}{\text{容器の容積}}$	1.525	1.527	
⑥ 含水量測定のための 試料の乾燥前の質量（g）	----	----	
⑦ 含水量測定のための 試料の乾燥後の質量（g）	----	----	
⑧ 単位容積質量 $\text{⑤} \times \frac{\text{⑦}}{\text{⑥}}$ ⑤または	1.53	1.53	
⑨ 平均値	1.53		
⑩ 誤差	± 0.00	± 0.00	
⑪ 許容偏差（平均値×0.5%）	0.01		
⑫ 絶対密度	2.58		
⑬ 実積率 ⑧/⑫×100（%）	59.3	59.3	
⑭ 平均値（%）	59.3		
考 察 ※試料は絶対乾燥状態のものを使用した。			

