

御中

試 験 成 績 書

年 月 日

工事名

品 名 栗 石

 光 陽 産 業 株 式 会 社

本 社 広島県東広島市西条町田口20番地70

TEL (082) 490-0083 FAX (082) 490-0085

E-mail info@koyo-gt.jp

<http://www.koyo-gt.jp>

試験室 広島県東広島市黒瀬町小多田17番地1

TEL (0823) 27-5500 FAX (0823) 82-8533

試 験 成 績 表

試 料 名 : 割 栗 石 (50~150mm)

産 地 : 広島県東広島市黒瀬町小多田

試験年月日 : 2026年 4月 9日

試 験 者 : 竹 本 則 夫

試 験 結 果 :

試料番号	最大荷重 (KN)	圧縮強さ (N/cm ²)	密度	吸水率 (%)
1	820	8,184	2.63	0.04
2	810	7,917	2.63	0.04
3	815	8,118	2.63	0.04
平均値		8,073	2.63	0.04

割栗石の見掛密度・吸水率および圧縮強さ試験

(JIS A 5006)

試験年月日 2026年 4月 9日

試験者 竹本 則夫

1. 見掛密度および吸水率

供試体番号	1	2	3
乾燥後の供試体の重量(g)	5,279.8	5,394.9	5,293.0
供試体の断面の径 1(cm)	10.01	10.03	10.01
供料体の断面の径 2(cm)	10.01	10.20	10.03
供試体の断面積(cm ²)	100.20	102.31	100.40
供試体の高さ(cm)	20.02	20.02	20.03
供試体の体積(cm ³)	2,006.01	2,048.17	2,011.02
見掛密度	2.63	2.63	2.63
吸水後の供試体の重量(g)	5,281.8	5,397.2	5,295.2
吸水量(g)	2.0	2.3	2.2
吸水率(%)	0.04	0.04	0.04

2. 圧縮強さ

供試体番号	1	2	3
最大荷重(KN)	820	810	815
供試体の断面積(cm ²)	100.20	102.31	100.40
圧縮強さ(N/cm ²)	8,184	7,917	8,118