御中

試 験 成 績 書

年　　月　　日

工事名

品 名　　大　栗　石

光 陽 産 業 株 式 会 社

本 社　広島県東広島市西条町田口20番地70
TEL(082)490-0083　FAX(082)490-0085
E-mail info@koyo-gt.jp
http://www.koyo-gt.jp

試験室　広島県東広島市黒瀬町小多田17番地1
TEL(0823)27-5500　　FAX(0823)82-8533

試 験 成 績 表

試 料 名　：　大栗石（150～200mm）

産　　地　：　広島県東広島市黒瀬町小多田

試験年月日　：　2026年　4月　9日

試 験 者　：　竹 本 則 夫

試 験 結 果　：

試料番号	最大荷重 （KN）	圧縮強さ （N/cm2）	密度	吸水率 （%）
1	805	8,026	2.63	0.03
2	815	7,966	2.63	0.04
3	820	8,039	2.63	0.04
平均値		8,010	2.63	0.04

光 陽 産 業 株 式 会 社

割栗石の見掛密度.吸水率および圧縮強さ試験

（JIS A 5006）

試験年月日　　2026年　4月 9日

試　験　者　　竹本 則夫

1. 見掛密度および吸水率

供試体番号	1	2	3
乾燥後の供試体の重量(g)	5,277.8	5,377.8	5,372.6
供試体の断面の径 1(cm)	10.02	10.03	10.00
供料体の断面の径 2(cm)	10.01	10.20	10.20
供試体の断面積(cm2)	100.30	102.31	102.00
供試体の高さ(cm)	20.00	20.01	20.02
供試体の体積(cm3)	2,006.00	2,047.14	2,042.04
見掛密度	2.63	2.63	2.63
吸水後の供試体の重量(g)	5,279.3	5,379.8	5,374.8
吸水量(g)	1.5	2.0	2.2
吸水率(%)	0.03	0.04	0.04

2. 圧縮強さ

供試体番号	1	2	3
最大荷重(KN)	805	815	820
供試体の断面積(cm2)	100.30	102.31	102.00
圧縮強さ(N/cm2)	8,026	7,966	8,039

光 陽 産 業 株 式 会 社